

SCHEDA TECNICA PRODOTTO**ZINCO PAINT ZINCO E PVC KG.3,00****SMALTO A1761 ZINCO PAINT OPACO****SMALTO PER ZINCO, LEGHE, ACCIAIO E PVC**

ZINCO PAINT è uno smalto Opaco fondo/finitura antiruggine, caratterizzato da buon potere anticorrosivo, buona adesione su supporti metallici, rapidità di essiccazione, ottimo su lamiere zincate infissi in Pvc.

Impiego:

Come fondo-finitura smalto a finire su lamiere zincate, metalli, infissi in Pvc, legno ed mdf con buon potere anticorrosivo e buon aggrappaggio su supporti in ferro e acciaio ove è necessaria una veloce essiccazione e attitudine alla sovraverniciatura con smalti sintetici

**SMALTO PER FERRO PVC
LAMIERE ZINCATE**

ZINCO PAINT fondo e finitura a mano grassa con caratteristiche brillante 70-80 gloss, ottimo potere ancorante con essiccazione a tempo medio lungo 6-12 ore a temperature 5-30 gradi.

Si produce in quantità industriali e commercializzato in piccole, medie pezzature.

Lo smalto ZINCO PAINT per esterni ed interni a base di pigmenti ed extenders selezionati, è contemporaneamente mano antiruggine e di finitura, cioè mano unica.

Possiede elevato potere di ancoraggio su detti supporti, elasticità e resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali e dà un rivestimento duraturo nel tempo, senza dar adito a perdita di adesione con conseguenti fenomeni di sfogliamento caratteristici dei prodotti non specificatamente studiati allo scopo.

Sulla finitura a ZINCO PAINT, non va sovrapplicato con nessun altro tipo di prodotto.

contaminanti prima di applicare due mani di smalto. Su lamiere già trattate è necessario rimuovere completamente le pitture precedentemente applicate, mediante sverniciatura od altro idoneo sistema, lavare accuratamente e carteggiare eventuali zone ossidate prima di procedere all'applicazione come detto sopra.

Composizione: Alchidico modificato ad alte prestazioni

Viscosità Da 2700 a 3300 mPa.s (20°C) A 3 - V 20

Peso Specifico Da 1,1 g/ml

Resistività Da 100 a 200 M-ohm.cm I seguenti dati di fornitura, se non diversamente specificato, sono riferiti al bianco.

NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **12/13/2024**

Resa al Kg: **10 M² al kg**

Diluizione: **5% - 10% max Diluente sintetico**

Applicazione: **2**


Supporto: **Zincato, Pvc, Leghe**

Limite COV: **376**

Peso Specifico: **1050**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/zinco-paint-zinc0-kg300-p-1067.html>

Classificazione CLP*

* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Residuo secco % in peso 77 + 2% % in volume 57 + 2% C.O.V. g/l 376 + 20 g/l S.O.V.
% in peso 22,8 + 2%

Smalto antiruggine superiore nitroresistente ai fosfati di zinco

Resa:

8-10 m² al kg

Diluizione:

5-10% con Diluente SINTETICO

Strati consigliati:

1 - 2 strati a secondo delle condizioni del supporto

Versioni:

Cod.7-1761 satinato

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.