



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PARETE PROIETTORE KG.1

PARETE PROIETTORE E FOTOGRAFIA

NATURA CHIMICA

Pittura a base di leganti ecologici APEO-FREE acrilici modificati, distendenti addizionati con additivi di superficie e cariche pure con microsferiche di ceramica e vetro.

CONSIGLI APPLICATIVI

Parete proiettore e fotografia è uno smalto murale che crea una superficie antiriflesso e lavabile. Il mezzo semplice ed economico per realizzare una parete per proiezioni di qualsiasi forma e su qualsiasi superficie. Questo prodotto si produce Bianco, Nero, Blu e Verde ed è utilizzato da molti studi fotografici in Europa per la sua caratteristica è ideale nel mondo della fotografia, per sfondi fotografici e live streaming, per fondali di ombrelli soft box.



NOTE TECNICHE

Parete Proiettore è consigliata per applicazioni sia all' interno che all' esterno.

Aggiornata al: **09/27/2024**

Resa al Kg: **8-10 m² per strato al Kg**

Aderisce su legno, muratura, cartongesso, laminati ed altri materiali edili, creando superfici opache antiriflesso, fonoassorbente, termoisolante e regolatore acustico.

Diluizione: **15% Acqua**

Applicazione: **2,3 strati**

Parete Proiettore è particolarmente indicato per sale cinematografiche, studi televisivi, uffici e studi grafici, sale Bingo, musei, mostre e fiere, pareti didattiche universitarie. Il prodotto è adatto per qualsiasi proiettore da HD a 4K o similari.

Supporto: **Muro, Cartongesso, Legno, Carta**

Limite COV: **15**

Peso Specifico: **1200**

Formulato con particolari additivi anti UV (NON INGIALLENTE) resistente al lavaggio con acqua potabile.

Internet:
<https://www.jumbopaint.it/parete-proiettore-p-410.html>

METODI APPLICATIVI:

si consiglia l'applicazione del fondo J-114 Fondo base come primer, e 2 strati di J-91 Parete Proiettore con uno stacco di 8 ore a fase applicativa.

CERTIFICAZIONI E TEST IN DOTAZIONE:

Parete Proiettore è stato certificato dal Centro universitario di Lecce (Italy) SALENTEC, Rapporto test ASTM E903, ASTM G173, con Report N.1927. Analisi condotte nel



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

campo UV-VIS-NIR, con calcolo del SRI (attestato allegato)

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità Brookfield (DV-I/10 rpm a 25°C)

10000-12000 mP/s

Residuo Secco %

63-70

Spessore ottimale (μm)

100-200 per mano

Resa teorica (m²/Lt)

8-10 a strato al kg

Strati consigliati

2/3

Tipo di prodotto

Resine Acriliche APEO FREE

Aspetto del film

Opaco

Impiego

Proiezione

Tipi di supporti

Cementizi e vari

Diluyente

Acqua 10-15%

Essiccazione fuori polvere (min.): A 20°C

30 – 40

**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>mail: info@jumbopaint.it

Essiccazione al tatto A 20°C (ore)

2-3

Essiccazione in profondità

A 20°C (h)

6-8

Sovraverniciabilità (h)

5-8

VOC (g/L) (2013)

15

Permeabilità al vapore

Alta

Permeabilità all'acqua

< 0.1-0.5

Presenza di sporco

nulla

Macinazione

Medio/fine

Attrezzi

Rullo e airless

Stabilità (mesi)

12-24

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

CICLO:

La parete o i supporti devono essere trattati con due applicazioni di J-114 Fondo base. Dopo regolare attesa dell'essiccazione si procede all'applicazione di 2 strati di PARETE PROIETTORE con stacchi standard di 5-8 ore. Per l'applicazione si raccomanda l'uso del rullo a pelo corto a bordi arrotondati che non lascia rigature.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

J-91 va diluito con una percentuale d'acqua compresa tra il 10-15 % in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali presenti al momento della posa. Miscelare accuratamente il composto, possibilmente mediante trapano a frusta a basso numero di giri.

SUPPORTI GIA' VERNICIATI:

Procedere accuratamente alla rimozione della vecchia pittura o solo la parte friabile tramite carteggiatrici o cartavetro a mano, rasare la superficie carteggiare accuratamente il supporto, e proseguire con l'applicazione del J-114 Fondo base, e successivamente applicare 2 strati di pittura PARETE PROIETTORE con stacchi standard di 5-8 ore.

Per l'applicazione si raccomanda l'uso del rullo a pelo corto a bordi arrotondati che non lascia rigature.

VOCE DI CAPITOLATO:

J-91, PITTURA PROIETTORE a riflesso graduato per verniciatura di paeti in verticale. Per uso interno. Consumi a strato mq/kg. 8-10.

CONFEZIONI:

Kg: 1-5-10

AVVERTENZE:

Si consiglia di leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'utilizzo.

Smaltire il recipiente secondo le leggi Nazionali e Regionali.



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.