
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

RINNOVO TUTTO 1K WATER PAINT

J-55-A Smalto monocomponente universale adatto per molteplici superfici critiche, ceramiche e sanitari, per il rinnovo di lavandini, vasche da bagno, docce, mobili, utensili, tavoli. Il prodotto può essere applicato direttamente sul supporto, previa leggera abrasione con carta vetro 200-300.

La messa in posa del prodotto può essere fatta sia a rullo che a pennello, meglio ancora se a spray, con uno stacco di almeno 12-18 ore a strato.

Il prodotto e base acqua, inodore atossico e apeo-free, quindi può essere applicato anche in locali chiusi.

PROPRIETA':

- Alta resistenza alla saponificazione;
- Ottima aderenza su molteplici supporti;
- Alta stabilità del colore;
- Non ingiallisce;
- Non necessita di fondo sui più comuni supporti;
- Facile applicazione a rullo e pennello;
- Alta resistenza al graffio;
- Alta resistenza all'acqua;
- Applicazione di N.2 strati,
- Non ha bisogno di ulteriori protezioni finali

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità F/8 (sec.)

50-60

Residuo Secco %

50/60

Spessore ottimale (µm)

50-100 per stato

Resa teorica (m2/Lt)

10-12

Strati consigliati

**NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **06/10/2024**Resa al Kg: **9-11 m² al kg**Diluizione: **3% acqua**Applicazione: **1**

Supporto:

Limite COV: **15**Peso Specifico: **1050**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/rinnovo-tutto-water-paint-p-595.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

2/3

Tipo di prodotto

acrilico etere modificato

Aspetto del film

Versione semilucida

Tipi di supporti

Prevalentemente ceramica, metalli e legno

Diluyente

Acqua

Diluizione (%)

5-6%

Essiccazione fuori polvere

(min.): A 20°C

30 – 40

Essiccazione al tatto

A 20°C (h)

3 - 5 ore 12 ore totali, 5 - 8 giorni cristallizzazione totale

Essiccazione in profondità

A 20°C (h)

12-24 ore, TOTALI 5 - 8 GIORNI

Sovraverniciabilità (h)

12, 18 ORE

VOC (g/L) (limite UE= 400g/l)

15

METODO DI APPLICAZIONE:

Ripassare le zone in corrispondenza dei giunti con il rullo. Per l'applicazione mediante



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

rullo scegliere attrezzi con pelo di lunghezza media (lunghezza pelo 12-16 mm), che non comportino un accumulo di materiale lungo i margini.

ATTREZZI:

pennello e rullo.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di sostanze distaccanti. Ceramica: carteggiare le superfici, pulire accuratamente e rimuovere le impurità, fare attenzione a non rimanere residui e proseguire con il primo strato di smalto J-55-A del colore desiderato, aspettare almeno 12 ore e continuare con il secondo strato, il prodotto può ricoprire anche le fughe delle mattonelle per una continuità del colore.

SMALTIMENTO:

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Lasciare bene essiccare i residui, quindi deporre nei portarifiuti di cantiere in base alle regole vigenti sia Nazionali che regionali.

Confezioni: 1-5-20 KG

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbletonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it
