



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

#### ANTICA RUGGINE - FONDO FERRO 0,500

Fondo ferro di Antica ruggine è la soluzione pratica per creare la vera ruggine su qualsiasi materiale. Il modo più facile per creare oggetti e ambienti di grande stile con la ruggine.

Oggi molti arredatori e architetti, si sono diretti con tendenze di arredo creando ambienti ed accessori con l'ossidazione. La vera ruggine con le sue sfumature infatti rende unici arredamenti e ambienti con il suo effetto.

Seguendo le varie fasi di lavorazione è facilissimo convertire in ruggine. L'effetto ruggine si ottiene applicando prima il prodotto FONDO DI FERRO (1).

#### FONDO FERRO:

1. Fondo ferro è il primo strato da applicare sui supporti. Questo prodotto contiene particelle metalliche. Una volta applicato il Fondo ferro in prima fase, lasciare asciugare 12 ore poi applicare la seconda fase "Attivatore" per la creazione della ruggine ad ossidazione.
2. Con 1 kg di fondo ferro si sviluppano circa 10 mq di supporto

#### Consigli d'applicazione:

FONDO FERRO: Dopo aver preparato il supporto, pulito e spolverato, procedere con l'applicazione di una mano di prodotto FONDO FERRO, usando il pennello largo senza manico. Procedere e stendere con pennellata ad incrocio Fondo Ferro, lasciando lo strato di prodotto più o meno irregolare.

Dopo circa 8-12 ore procedere al secondo strato di Fondo Ferro. Il prodotto deve asciugare circa 8-12 ore. Ad essiccazione avvenuta, procedere con l'applicazione di ATTIVATORE OSSIDANTE da eseguirsi per due/tre volte a seconda del grado di ruggine desiderato (tra una mano e l'altra far trascorre 12-18 ore, il procedimento di attivatore della ruggine è lento e varia a secondo i tempi di attesa tra i vari strati).

Il prodotto ATTIVATORE può essere applicato con pennello largo con pennellate a incrocio.

Se L'ATTIVATORE viene spruzzato si ottiene un effetto di colatura sulle pareti. Variando i sistemi di applicazione si ottengono svariate colorazioni o temi.

Una volta ottenuto l'effetto estetico desiderato procedere sempre con i stessi tempi, altrimenti variano gli effetti ed i colori.

Bloccare l'ossidazione e lo spolveramento del prodotto con l'applicazione di due mani di PROTEZIONE ANTICA RUGGINE (un film trasparente protettivo all'acqua per interni, oppure con J-42 Supertop Saten se applicato su supporti vicini a zone soggette a schizzi d'acqua o docce, applicando 2 strati).

N.B. LA FINITURA non è una finitura permanente, quindi l'applicazione va ripetuta nel



#### NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **01/22/2024**

Codice EAN: **0801000050000**

Resa al Kg: **10 m<sup>2</sup>**

Diluizione: **5% con acqua**

Applicazione: **1 o 2 strati**


Supporto: **Muro, Legno, Cartongesso, Ferro**

Limite COV: **140**

Peso Specifico: **1300**

Internet:  
<https://www.jumbopaint.it/antica-ruggine-fondo-ferro-0500-p-771.html>

#### Classificazione CLP\*



tempo a seconda del grado di spolveramento del supporto.



Per procedimenti all'esterno si consiglia una protezione poliuretanic opaca bicomponente e far attenzione a sigillare bene i supporti altrimenti si può incorrere in problematiche di sanguinamento della ruggine a causa di pioggia e si potrebbero danneggiare i supporti o pavimentazioni dove sono dislocati i lavori di Antica ruggine.

\* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008

Attenzione: il prodotto è consigliato per uso interno. All'esterno se non protetto da cicli poliuretanic adatti, può provocare difetti di colatura di ruggine.

Gli oggetti trattati, se vengono esposti all'esterno ed a pioggia, la colatura di ruggine può provocare macchie su soglie, pavimentazioni e zone pavimentate con piastrelle o altri materiali.

Pertanto vi consigliamo di valutare i nostri consigli.

---

#### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

#### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

#### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.