
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

[K22 IDROSMALTO WATERPOOL KG.20](#)**AMALFI K22 IDROSMALTO PER PISCINE**

AMALFI K22 è uno smalto core-shell per piscine, formulato con resine a base di polioliolite, cariche selezionate e additivi di ultima generazione.

CONSIGLI APPLICATIVI:

Amalfi K22 garantisce una penetrazione e bloccaggio a lunga durata. La sua struttura microporosa permette, grazie alla pressione capillare, l'espulsione dell'umidità quando la piscina è vuota senza spogliamenti o bollature dovuti alla perdita di adesione.

Il prodotto può essere applicato su tutti i tipi di cemento e manufatti in cls, possiede una facile manutenzione dovuta all'eccellente adesione sul supporto.

Occorre rimuovere la vecchia pittura, tenendo presente che la stessa deve presentarsi ben aderita al supporto, eseguire riparazioni a vecchi supporti con cemento nero o malte epossidiche 2k (J-33 Malta epossidica) prima di applicare Amalfi K22.

USO E CICLO OPERATIVO: lavare il supporto con acido tamponato, riparare spaccature con malta cementizia o malta epossidiche 2k (J-33 Malta epossidica). Carteggiare il supporto, su supporti nuovi, si consiglia uno strato di Primer J-40/P1 diluito al 50% con acqua potabile.

Applicare 2 strati di Amalfi K22.

RESISTENZE E PECULIARIETA':

- Ottima resistenza di adesione;
- Ottima adesione al fondo;
- Ottima resistenza agli alcali;
- Resistenza all'abrasione;
- Resistenza chimica e meccanica
- Adesione su vecchie pitture alchidiche
- Applicazione ed essiccazione in ogni condizione climatica;

**Smalto alla PLIOLITE
AD ACQUA PER PISCINE****NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **08/18/2024**Resa al Kg: **10 M² Kg**Diluizione: **10% Acqua potabile**Applicazione: **2 strati**Supporto: **Cemento**Limite COV: **60**Peso Specifico: **1150**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/idrosmalto-waterpool-kg20-p-913.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

- Resistenza alla pioggia subito dopo 24 ORE dall'applicazione;
- Traspirabilità al vapore;
- Non crea punti di ruggine se applicato su supporti metallici

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Residuo Secco %

38-50

Peso specifico

1,29 (bianco)

Spessore ottimale (µm)

Prodotto penetrante

Resa teorica (m²/Lt)

6-8

Strati consigliati

2

Tipo di prodotto

Resine a base acril-poliuretanic e piolite

Aspetto del film

Opaco

Impiego

Finiture di piscine e supporti edilizi

Tipi di supporti

Cementizi e intonaci vari

Diluyente

Acqua 10%

Essiccazione al tatto

A 20°C (minuti)



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

120 MINUTI

Essiccazione in profondità

A 20°C (h)

2-3

Sovraverniciabilità (h)

8-12

VOC (g/L) (2013)

8-10 - non contiene formaldeide (Apeo Free)

Permeabilità al vapore

Alta

Permeabilità all'acqua

< 0.1-0.5

Attrezzi

Rullo e airless

Stabilità (mesi)

12-24

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Lavare il supporto con acido tamponato prima di applicare Amalfi K22.

Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Amalfi K22 miscelare accuratamente il composto, possibilmente mediante trapano a frusta a basso numero di giri, diluire al 10% con acqua potabile



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

MODALITA' APPLICATIVE GENERALI:

Applicare su supporti sani, asciutti e puliti. Su supporti nuovi applicare una mano di fondo J-40/P1. Stuccare eventuali crepe e fessure. In caso di superfici molto ruvide e irregolari e/o con presenza di microlesioni si consiglia di livellare preventivamente con rasante o cemento classico 325 e attendere 4-5gg. Prima della tinteggiatura, mescolare accuratamente Amalfi K22

SUPPORTI NUOVI:

Su muri nuovi controllare la stagionatura applicare una mano di fondo J-40/P1, e dopo circa 12 ore applicare la prima mano di Amalfi K22.

SUPPORTI GIA' VERNICIATI:

Procedere accuratamente alla rimozione della vecchia pittura o solo la parte friabile tramite carteggiatrici o cartavetro a mano, pulire accuratamente il supporto, controllare se non ci siano contaminazioni, stuccare eventuali crepe o fessure, e proseguire con l'applicazione del Fondo J-40/P1 prima di applicare Amalfi K22

VOCE DI CAPITOLATO:

Applicazione di Amalfi K22, smalto ad acqua per piscine, resina alla poli-pliolite

CONFEZIONI:

10 Kg. - 20Kg.

AVVERTENZE:

Si consiglia di leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'utilizzo.

SMALTIMENTO:

Il prodotto deve essere smaltito secondo le regole regionali e nazionali.

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantire un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.