


SCHEDA TECNICA PRODOTTO**CONVERTIRUGGINE FEROX 0,750**

Convertitore di ruggine FEROX

- **SI APPLICA SULLA RUGGINE** - Ferox toglie ruggine ferro è un prodotto applicabile direttamente sulla ruggine che va a reagire chimicamente con essa, trasformandola in un complesso stabile, di colore nero, che una volta sovraverniciato resiste all'attacco degli agenti atmosferici ed è impermeabile all'umidità.
- **UTILIZZABILE SU TUTTE LE SUPERFICI FERROSE** - Ferox, oltre ad essere un ottimo mangia ruggine, è anche un efficace prodotto per la protezione di tutte le superfici ferrose. Infatti si può utilizzare anche su manufatti verniciati e **NON** arrugginiti, dove forma uno strato trasparente per la protezione e il fissaggio. È sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice, all'acqua o al solvente.
- **SENZA SOLVENTI** - Ferox antiruggine è un prodotto a bassissima tossicità perché è a base di resine sintetiche disperse in acqua e non contiene solventi. È un trattamento elimina ruggine sicuro, applicabile anche in ambienti chiusi o poco ventilati che non nuoce alla salute e non provoca irritazioni di nessun genere.
- **PRATICO E PRONTO ALL'USO** - Ferox è un prodotto per ruggine facile da utilizzare grazie al comodo beccuccio dosatore che consente una miglior applicazione del prodotto. Pronto all'uso, facile e rapido da usare!
- **SPECIFICHE DI UTILIZZO** - Prima di utilizzare Ferox converti ruggine è consigliabile eliminare eventuale ruggine a scaglie. Versare la quantità necessaria di prodotto in un recipiente di plastica prima di procedere alla verniciatura. Si consiglia di non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5°C, o in eccessiva umidità. La resa teorica a pennello è di 15-20 mq; l'essiccazione del prodotto avviene a 20°C c.a. Il prodotto risulterà asciutto al tatto solo dopo 15-30 minuti dall'applicazione. È necessario lasciar trascorrere un intervallo di tempo di 15-30 minuti fra le 2 mani di soluzione rust remover.
- Base resine sintetiche diluite
- Sovraverniciabile
- Non contiene solventi per trattamento della ruggine

**NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **01/22/2024**Resa al Kg: **15 M²**Diluizione: **Pronto**Applicazione: **1 - 2**Supporto: **Direttamente su metallo arrugginito**Limite COV: **315**Peso Specifico: **1200**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/convertiruggine-ferox-0750-p-93.html>**Classificazione CLP***

* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantire un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.