
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

[ACRILL MATT LAVABILE LT.14](#)

ACRILL MATT IDROPITTURA PER INTERNI LAVABILE BIANCA OPACA

NATURA CHIMICA

Idropittura lavabile professionale a base di leganti aceto vinilici APEO-FREE ECO-COMPATIBILE additivi stabilizzanti, cariche e additivi con la proliferazione di batteri e alghe, antigoccia.

CONSIGLI APPLICATIVI

Idropittura murale lavabile per interni, con ottima copertura e punto di bianco, è dotata di distensione e dilatazione. Particolarmente indicato per pareti di ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento o usura come camere, camere da letto, cucine, bagni e seminterrati. Buona resistenza al lavaggio e smacchiabile con facilità. Aspetto opaco e inodore. Può essere applicato anche in ambienti chiusi senza provocare reazioni fastidiose con buona lavabilità, elevata opacità, mascherante.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità Brookfield (DV-I/10 rpm a 25°C)

11.000 ± 2.000 cP a 20° C (G6v20) ASTM D2196

Residuo Secco %

60-70

Spessore ottimale (µm)

100-150 per strato

Resa teorica (m²/Lt)

10-13

Strati consigliati

**NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **12/21/2023**Codice UFI: **1234567**Resa al Kg: **180 M²**Diluizione: **20%**Applicazione: **2, 3 Strati**Supporto: **Muro, intonaco edile, cemento**Limite COV: **5**Peso Specifico: **1250**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/acril-matt-lavabile-lt14-p-986.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

2

Tipo di prodotto

Apeo Free

Aspetto del film Brillantezza

Molto Opaco < 4 a 85° ISO 2813

Impiego

Decorazione e protezione interna

Peso specifico

1670 gr.It

Resistenza al lavaggio

Classe 3 (? 20 ?m e < 70 ?m dopo 200 cicli)

ISO 11998

Tipi di supporti

Tutti previa preparazione adeguata

Diluyente

Acqua10-25%

Essiccazione fuori polvere (h): A 20°C

4 – 5

Essiccazione al tatto A 20°C (minuti)

30-40

Essiccazione in profondità A 20°C (h)

2-3

Sovraverniciabilità (h)

4-6

VOC (g/L) (2013)



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

5-10

Permeabilità al vapore

Alta > 150 g/(m² × d) UNI EN ISO 7783-2

Macinazione

Medio/fine

Attrezzi

Rullo e airless

Stabilità (mesi)

12-24

UNI 10560 RESISTENZA AL LAVAGGIO

Classe 3 (200 µm e < 70 µm dopo 200 cicli) ISO 11998

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

J-87 va diluito con una percentuale d'acqua compresa tra il 25÷35% per la prima mano e 20÷30% per la seconda mano in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali presenti al momento della posa. Miscelare accuratamente il composto, possibilmente mediante trapano a frusta a basso numero di giri, mentre si apporta la necessaria quantità d'acqua per la diluizione.

MODALITA' APPLICATIVE GENERALI:

Applicare su pareti sane, asciutte e pulite. Su intonaci nuovi applicare una mano di J-90, diluito con acqua in rapporto 1:5. Stuccare eventuali crepe e fessure. In caso di superfici molto ruvide e irregolari e/o con presenza di microlesioni si consiglia di livellare preventivamente con rasante e attendere 4-5gg. Prima della tinteggiatura, mescolare accuratamente J-87 prima dell'uso, quindi diluire con acqua (in volume) in ragione del 20 - 30% per la prima mano, 15 - 20% per la seconda. Stendere il prodotto con pennello, rullo e spruzzo airless (diametro minimo dell'ugello 0,11 mm) in modo uniforme e pieno a mani incrociate. Attendere 6 - 12 ore prima dell'applicazione della mano successiva.

SUPPORTI NUOVI:

Su muri nuovi controllare la stagionatura applicare una mano di fissante J-90, e dopo circa un'ora applicare la prima mano incrociate il prodotto. Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura andranno isolate.

SUPPORTI GIA' VERNICIATI:

Procedere accuratamente alla rimozione della vecchia pittura o solo la parte friabile tramite carteggiatrici o cartavetro a mano, pulire accuratamente il supporto, controllare se non ci siano contaminazioni, stuccare eventuali crepe o fessure, e proseguire con l'applicazione del fissante J-90, dopo completa asciugatura dello stesso procedere con il lavabile J-87.

VOCE DI CAPITOLATO:



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Applicazione di J-85 Acrill matt lavabile antimuffa per uso interno resa per mano 10-13 m2. Copertura >90%.

CONFEZIONI:

4-14 Litri. / 5 kg – 20 kg

AVVERTENZE:

Si consiglia di leggere attentamente la scheda di sicure

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.